



www.adamhall.com

## Datenblatt: PU-Schaumstoff - ET PF122 -

Material	Polyurethan-Schaumstoff
Blockmaß	2050 x 2050 x 1000 mm
Farbe	anthrazit
Bruttoraumgewicht	22±2 kg/cbm
Nettorohdichte (DIN 53420)	20±2 kg/cbm
Eindruckhärte, B, 40% (DIN 53576)	120±18 N
Bruchdehnung (DIN 53571, ISO 1798)	min. 150 %
Stauchhärte (DIN 53577, ISO 3386)	bei 40 % Verformung 3,0±0,45 kPa
Zugfestigkeit (DIN 53571)	min. 80 kPa
Druckverformungsrest (DIN 53572, ISO 1858)	max. 6 %
Druckverformungsrest (50 % Verformung)	ca. 4 %